































Lepljive trake – za svaku primenu odgovarajuća lepljiva traka

















Tehnika + servis za građevinske profesionalce!

	Opis proizvoda	Dostupne širine	Lorencic šifra proizvoda	Pozicioniranje (vrsta trake)	Primena	Mjesto primjene	Svojstvo proizvoda	Neprikladno za (materijal/površine)	Lepljivost, otpornost na paranje/rastezanje	Podloga i debljina/vrsta lepila	Otpornost na temperaturu
	Zaštitna traka Profi krep LORENCIC	19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm	Z0048LO Z0050LO Z0052LO Z0054LO Z0056LO	Krep lepljiva traka	• Molerski & zidarski radovi - unutrašnji prostor	Unutrašnji prostor 	• Pogodno za širok raspon primjena	Spoljašnje područje	• Lepljivost: 2,35 N/cm • otpornost na paranje: 34 N/cm • otpornost na rastezanje: 6,5 %	• Debljina: 0,13 mm • prirodni kaučuk	Vatrootpornost: • 45 min. / 60 °C
	Zaštitna traka NARMASK krep - original!	19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm	Z0048 Z0050 Z0052 Z0054 Z0056	Krep lepljiva traka	• Molerski & zidarski radovi - unutrašnji prostor	Unutrašnji prostor 	• Pogodno za širok raspon primjena	Spoljašnje područje	• Lepljivost: 2,3 N/cm • otpornost na paranje: 32 N/cm	• Debljina: 0,13 mm • prirodni kaučuk	Vatrootpornost: • 60 °C / 90 min • 80 °C / 30 min
	Zaštitna traka LORENCIC LO-PROFI Washi orange	18 mm 24 mm 30 mm 36 mm 48 mm	Z380818LO Z380824LO Z380830LO Z380836LO Z380848LO	UV Washi lepljiva traka	• Molerski & zidarski radovi - unutrašnji i spoljašnji prostor	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• UV otpornost: vani do 6 nedelja, unutra: do 3 meseca	Univerzalno primeenljivo	• Lepljivost čelik: 2,01 N/ 10 mm • otpornost na paranje: 30 N/ 10 mm • otpornost na rastezanje: 3,1 %	• Debljina: 0,09 mm • lepilo: akrilat	Vatrootpornost: • do 100 °C
	Zaštitna traka krep LORENCIC sa zaštitnim papirom COVER-MASQ	18 cm 30 cm	Z45842LO Z45844LO	Cover-MASQ zaštitni papir	• Male površine, lajsne i okviri vrata	Interijer 	• EnEV 2009	Spoljašnje područje. Nije otporno na UV zračenje	• Lepljivost: 6 N / 25 mm	• Debljina: 0,14 mm • prirodni kaučuk lepilo	• Kratkoročno do + 60 °C
	Zaštitna traka krep LORENCIC sa zaštitnom folijom COVER-MASQ	55 cm 140 cm 270 cm	Z83214LO Z83226LO Z83255LO	Cover-MASQ zaštitna folija	• Male površine, lajsne i okviri vrata	Interijer 	• Za samolepljivu završnu obradu	Spoljašnje područje. Nije otporno na UV zračenje	• Lepljivost: 6 N / 25 mm	• Debljina: 0,14 mm • prirodni kaučuk lepilo	• Kratkoročno do + 60 °C
	Zaštitna traka Papierband LORENCIC Gold sa zaštitnom folijom COVER-MASQ	55 cm 140 cm 270 cm	Z80855Lo Z808140Lo Z808270LO		• Osetljive površine kao cink, aluminij i ogledala	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• Lepljenje glatkih i blago hrapavih podloga u unutrašnjem prostoru. UV-otporno do 60 dana	Peščane, nenosive podloge.	• Lepljivost: ca. 2,5 N / 25 mm	• Debljina: ca. 0,090 mm • akrilat lepilo	• Kratkoročno do + 80 °C
	Mrežasta zaštitna traka LORENCIC sa zaštitnom folijom COVER-MASQ	55 cm 140 cm 270 cm	Z83355LO Z83311Lo Z83318LO	Cover-MASQ	• Kamen, malter, zidovi	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• Lepljenje hrapavih i teških podloga kao kamen, malter, zidovi; UV-otporno do 21 dan	Nije pogodno za osetljive podloge	• Lepljivost: 9 N / 25 mm	• Debljina: ca. 0,30 mm • prirodni kaučuk	• Kratkoročno do + 50 °C















Informacije podložne promenama. Ispitivanje podloge/probno lepljenje mora se provesti pre primene! Ne odgovaramo za ostatke lepljenja!

	Opis proizvoda	Dostupne širine	Lorencic šifra proizvoda	Pozicioniranje (vrsta trake)	Primena	Mjesto primene	Svojstvo proizvoda	Neprikladno za (materijal/površine)	Lepljivost, otpornost na paranje/rastezanje	Podloga i debljina/vrsta lepila	Otpornost na temperaturu
	Mrežasta zaštitna traka LORENCIC sa zaštitnom folijom extrastark COVER-MASQ	55 cm 140 cm 270 cm	Z5801955LO Z58019140LO Z58019270LO	Cover-MASQ	• Kamen, malter, zidovi	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• Lepljenje hrapavih i teških podloga kao kamen, malter, zidovi; UV-otporno do 21 dan	Nije pogodno za osetljive podloge	• Lepljivost: 9 N / 25 mm	• Debljina: ca. 0,30 mm • prirodni kaučuk	• Kratkoročno do + 50 °C
	Mrežasta Washi zaštitna traka KIP 3388 MULTI MASKER sa zaštitnom folijom	55 cm 150 cm 260 cm	Z338855 Z338815 Z33882	Cover-MASQ	• Zaštitni radovi malterisanja, štokovanja i molerski radovi. Zaštita glatkih i blago grubih podloga u unutrašnjem i spoljašnjem prostoru	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• Lepljenje glatkih i blago hrapavih podloga u unutrašnjem prostoru. UV-otporno unutra do 6 meseci, vani do 2 meseca	Peščane, nenosive podloge	• Prianjanje na čelik: 1,6 N / 10 mm • otpornost na rastezanje: 6% • otpornost na paranje: 29 N / 10 mm	• Debljina: 0,39 mm • akrilat lepilo	• Kratkoročno do + 100 °C
	Mrežasta zaštitna traka LORENCIC beton sa zaštitnom folijom COVER-MASQ	140 cm	Z40033LO	Cover-MASQ	• Kamen, beton, malter, klinker, opeka i zidovi	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• Lepljenje na vrlo hrapavim i poroznim podlogama sa slabim prijanjanjem kao što su kamen, beton, malter i zidovi. UV-otporno do 21 dan	Nije pogodno za osetljive podloge	• Prianjanje na čelik: 9,25 N / 25 mm	• Debljina: 0,20 mm • prirodni kaučuk	• -50 °C do +65 °C
	Zaštitna traka PVC BARNIER® 6096	30 mm 50 mm	Z609630 (srebrna) Z609650 (srebrna) Z609631 (bela) Z609651 (bela)	PVC lepljiva traka (univerzalna traka)	• Za zaštitu glatkih površina pri molerskim, gipsarskim i zidarskim radovima, kao i kod obnove fasada. Idealno za beton i gips	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• Kratkoročno lepljenje do maksimalno 3 dana. Može se koristiti i na podlogama s niskom vlagom.	Prirodni kamen, izloženi beton, drvo, metal	• Prianjanje na čelik: 1,2 N/cm • istezanje pri kidanju: 200 % • zatezna čvrstoća: 22 N/cm	• Debljina: 0,125 mm • kaučuk lepilo	• 0 °C / + 70 °C
	Zaštitna traka PVC BARNIER® 6095	50 mm	Z609550	PVC lepljiva traka (zimsko lepljiva traka)	• Za zaštitu glatkih površina pri molerskim, gipsarskim i zidarskim radovima, kao i kod obnove fasada. Idealno za beton i gips	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• Kratkoročno lepljenje do maksimalno 3 dana. Pogodno i pri niskim temperaturama. Visoko početno prijanjanje.	Prirodni kamen, izloženi beton, drvo, metal	• Istezanje pri kidanju: 200 % • prijanjanje na čelik: 1,2 N/cm	• Debljina: 0,125 mm • kaučuk lepilo	• -10 °C do +70 °C
	Zaštitna traka PVC BARNIER® 6097	50 mm	Z609750	PVC lepljiva traka (drvena traka)	• Za zaštitu lakiranog i grundiranog drva. Drvo, uslovno prikladno za meko drvo	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• Lepljenje do maksimalno 7 dana. Pogodno i pri niskim temperaturama.	Prirodni kamen, izloženi beton, metal	• Istezanje pri kidanju: 150 % • prijanjanje na nerđajući čelik: 0,8 N/cm • zatezna čvrstoća: 24 N/cm	• Debljina: 0,125 mm • kaučuk lepilo	• +5 °C do +70 °C
	Zaštitna traka PE BARNIER® 6098	50 mm	Z609850	PVC lepljiva traka (plastična traka)	• Za zaštitu plastičnih površina (profili, prozori, vrata)	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• Ekološki prihvatljiva PE traka bez plastifikatora. Višenamenska traka za popravke, brtvljenje, lepljenje i zaštitu u građevinskom sektoru.	Prirodni kamen, izloženi beton, drvo, metal	• Istezanje pri kidanju: 110 % • prijanjanje na čelik: 1,6 N/cm • zatezna čvrstoća: 18 N/cm	• Debljina: 0,12 mm • kaučuk lepilo	• 0 °C do +60 °C















Informacije podložne promenama. Ispitivanje podloge/probno lepljenje mora se provesti pre primene! Ne odgovaramo za ostatke lepljenja!

	Opis proizvoda	Dostupne širine	Lorencic šifra proizvoda	Pozicioniranje (vrsta trake)	Primena	Mjesto primene	Svojstvo proizvoda	Neprikladno za (materijal/površine)	Lepljivost, otpornost na paranje/rastezanje	Podloga i debljina/vrsta lepila	Otpornost na temperaturu
	Zaštitna traka PE BARNIER® 6099	50 mm	Z609950	PVC lepljiva traka (metalna traka)	• Za zaštitu aluminijskih profila presvučenih prahom (prozori, vrata)	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• UV otpornost i uklanjanje bez ostataka lepila do 6 meseci (1 mesec za glatke površine). Idealno za hrapave površine.	Prirodni kamen, izloženi beton, drvo, eloxirani i pocinkovani aluminij	• Istezanje pri kidanju: 400 % • prijanjanje na čelik: 2,6 N/cm • zatezna čvrstoća: 19 N/cm	• Debljina: 0,135 mm • akrilno lepilo	• -20 °C do +70 °C
	Zaštitna traka Profi LORENCIC EASYSCROLL	50 mm	Z609650NLO (srebrna) Z609651NLO (bela)	PVC lepljiva traka (univerzalna traka)	• Molerski, zidarski i fasadni radovi	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• Fleksibilan i na niskim temperaturama i otporan na vlagu. Otpornost na UV zračenje do 3 dana	Prirodni kamen, izloženi beton, drvo, metal	• Prianjanje na čelik: 1,7 N/cm • istezanje pri kidanju: 240 % • zatezna čvrstoća: 25 N/cm	• Debljina: 0,11 mm • kaučuk lepilo	• +5 °C / +70 °C
	Zaštitna traka PVC LORENCIC brazdana žuta	30 mm 48 mm	Z16044LO Z16046LO	PVC lepljiva traka (mekana PVC folija)	• Molerski i gipsarski radovi	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• UV otpornost do maksimalno 14 dana. Lako se odvaja zahvaljujući poprečnim rebrima.	Neprikladno za grube drvene površine	• Prianjanje na čelik: 29,5 N / 25 mm • istezanje pri kidanju: 90 % • otpornost na paranje: 29,5 N / 25 mm	• Debljina: 0,15 mm • prirodni kaučuk	• Nema informacija od proizvođača, preporuka: testiranje
	Zaštitna traka PVC LORENCIC brazdana bela	48 mm	Z16058LO	PVC lepljiva traka (mekana PVC folija)	• Molerski i gipsarski radovi	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• UV otpornost do maksimalno 14 dana. Lako se odvaja zahvaljujući poprečnim rebrima.	Neprikladno za grube drvene površine	• Prianjanje na čelik: 29,5 N / 25 mm • istezanje pri kidanju: 90 % • otpornost na paranje: 29,5 N / 25 mm	• Debljina: 0,15 mm • prirodni kaučuk	• Nema informacija od proizvođača, preporuka: testiranje
	Zaštitna traka PVC brazdana žuta	38 mm	Z16045	PVC lepljiva traka (mekana PVC folija)	• Molerski i gipsarski radovi	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• UV otpornost do maksimalno 14 dana. Lako se odvaja zahvaljujući poprečnim rebrima.	Neprikladno za grube drvene površine.	• Prianjanje na čelik: 29,5 N / 25 mm • istezanje pri kidanju: 90 % • otpornost na paranje: 29,5 N / 25 mm	• Debljina: 0,15 mm • prirodni kaučuk	• Nema informacija od proizvođača, preporuka: testiranje
	Zaštitna traka PVC glatka bela	30 mm 50 mm	Z31753 Z31755	PVC lepljiva traka (mekana PVC folija)	• Molerski i gipsarski radovi	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• UV otpornost do maksimalno 14 dana.	Drvene površine (potrebno ispitivanje)	• Prianjanje na čelik: 2,45 N / 25 mm • otpornost na rastezanje: 100 % • otpornost na paranje: 15,7 N / 25 mm	• Debljina: 0,12 mm • prirodni kaučuk	• Nema informacija od proizvođača, preporuka: testiranje
	Zaštitna traka KIP 319 glatka bela	50 mm	Z31955	PE-lepljiva traka	• Molerski i gipsarski radovi. Idealno za plastične površine	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• UV otpornost do maksimalno 6 tjedana u unutrašnjim i spoljašnjim prostorima	Eloxirani aluminijum	• Prianjanje na čelik: 1,5 N / 10 mm • otpornost na rastezanje: 220 % • otpornost na paranje: 6 N / 10 mm	• Debljina: 0,10 mm • akrilat	• -40 °C / +60 °C













Informacije podložne promenama. Ispitivanje podloge/probno lepljenje mora se provesti pre primene! Ne odgovaramo za ostatke lepljenja!

	Opis proizvoda	Dostupne širine	Lorencic šifra proizvoda	Pozicioniranje (vrsta trake)	Primena	Mjesto primene	Svojstvo proizvoda	Neprikladno za (materijal/površine)	Lepljivost, otpornost na paranje/rastezanje	Podloga i debljina/vrsta lepila	Otpornost na temperaturu
	Zaštitna traka za kamen PROFOX srebrna	48 mm	Z32650X	Tkanina presvučena plastikom	• Zidarski radovi. Idealno za malter, beton, kamen	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• Lepljenje, fiksiranje i pravci kao i zaštita.	NIJE otporan na UV zračenje	• Lepljivost: 4,8 N/cm • otpornost na rastezanje: bis 20 % • otpornost na paranje: 20 N/cm	• Debljina: 160 my • sintetički kaučuk	• -30 °C / +50 °C
	Zaštitna traka za kamen LORENCIC EXTRA-STRONG srebrna	50 mm	Z32650LO	LPDE tkanina presvučena plastikom	• Zidarski radovi. Idealno za malter, beton, kamen	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• Idealno za radove prekrivanja na malteru, betonu i kamenu	NIJE otporan na UV zračenje	• Lepljivost: 7,2 N/cm, 18 N / 25 mm • otpornost na rastezanje: 10 % • otpornost na paranje: 60 N/cm	• Debljina: 280 my • sintetički kaučuk	• -30 °C / + 60 °C
	Zaštitna traka za kamen KIP 326 EXTRA srebrna	38 mm 48 mm	Z32638 Z32648	Mrežasta lepljiva traka	• Zidarski radovi. Idealno za malter, beton, kamen	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• Primjenjivo na grubim površinama. PE laminiran, vodo-odbojan.	NIJE otporan na UV zračenje, oprez kod lakiranih površina	• Prianjanje na čelik: 5,47 N / 10 mm • otpornost na rastezanje: 19 % • otpornost na paranje: 43,8 N / 10 mm	• Debljina: 0,23 mm • prirodni kaučuk	• do +90 °C
	Mrežasta zaštitna traka za zidare Lorencic bela	38 mm 48 mm	Z331538LO Z331548LO	Mrežasta lepljiva traka	• Zidarski radovi. Idealno za malter, beton, kamen	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• UV otpornost vani: do 2 nedelje, unutra: do 2 nedelje. Otpornost na vlagu.	Lakirane površine i aluminijum	• Prianjanje na čelik: 6,9 N / 10 mm • otpornost na rastezanje: 20 % • otpornost na paranje: 32,8 N / 10 mm	• Debljina: 0,18 mm • kaučuk lepilo	• +10 °C do +60 °C
	Mrežasta zaštitna traka PREMIUM žuta	45 mm	Z10362LO	Mrežasta lepljiva traka	• Zidarski radovi/fasade (Silikonharzputz) idealno u proleće i jesen	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• Sa većine površina može se odstraniti bez ostataka do 7 dana. Posebno pogodna za lepljenje na podloge sa zaostalom vlagom.	Lakirane površine i aluminijum	• Prianjanje na čelik: 40 N / 25 mm • otpornost na rastezanje: 24 % • zatezna čvrstoća: 95 N / 25 mm	• Debljina: 0,20 mm • specijalna smola i sintetički kaučuk	• -5 °C do +60 °C
	Mrežasta zaštitna traka AT 170 žuta	44 mm	Z10362A-LO	Mrežasta lepljiva traka	• Zidarski radovi, temperatura primene: +10 C° do +45 °C. Posebno pogodna za žbuku, beton i kamen	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• Posebno pogodna za lepljenje na podloge sa zaostalom vlagom.	Lakirane površine i aluminijum	• Prianjanje na čelik: 3,7 N/cm • otpornost na rastezanje: 20 % • prijelomno opterećenje: 35 N/cm	• Debljina: 0,20 mm • polietilenska traka od tkanine	• -50 °C do +65 °C
	UV-mrežasta zaštitna traka KIP Fine-Line 380	30 mm 38 mm 50 mm	Z38030 Z38038 Z38050	Mrežasta lepljiva traka	• Zidarski, ukrasni, molerski radovi i zaštita zgrada	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• UV otpornost unutra/vani do 3 nedelje.	Univerzalno primenjivo	• Prianjanje na čelik: 1,4 N / 10 mm • otpornost na rastezanje: 20 % • otpornost na paranje: 32 N / 10 mm	• Debljina: 0,12 mm • akrilat lepilo	• do + 60°C

Informacije podložne promenama. Ispitivanje podloge/probno lepljenje mora se provesti pre primene! Ne odgovaramo za ostatke lepljenja!

	Opis proizvoda	Dostupne širine	Lorencic šifra proizvoda	Pozicioniranje (vrsta trake)	Primena	Mjesto primene	Svojstvo proizvoda	Neprikladno za (materijal/površine)	Lepljivost, otpornost na paranje/rastezanje	Podloga i debljina/vrsta lepila	Otpornost na temperaturu
	UV-mrežasta zaštitna traka plava	38 mm 50 mm	Z44897LO Z45499LO	LDPE traka mrežasta	• Zidarski, ukrasni, molerski radovi i zaštita zgrada. Idealno za glatke površine pogotovo na niskim temperaturama	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• Može se ukloniti bez ostavljanja ostataka na većini površina (s prosečnom sunčevom svetlosti) do 4 nedelje u unutrašnjem prostoru, do 2 nedelje u spoljašnjem prostoru. Testno lepljenje svakako potrebno.	Neprikladno za porozne površine.	• Prianjanje na čelik: 3,32 N / 10 mm • otpornost na rastezanje: 12,5 % • otpornost na paranje: 58 N / 10 mm	• Debljina: cca. 0,32 mm • prirodni kaučuk lepilo bez plastifikatora	• -5 °C do +40 °C
	UV-mrežasta zaštitna traka Gerband 259	38 mm 50 mm	Z025938 Z025950	Mrežasta lepljiva traka	• Zidarski i gipsarski radovi. Radovi prekrivanja i lepljenja u unutrašnjem i spoljašnjem području	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• Ograničena UV otpornost. Preporuka testiranje	Univerzalno primenjivo	• Prianjanje na čelik: >= 5 N / 25 mm • otpornost na rastezanje: 10-15 % • otpornost na paranje: >= 180 N / 25 mm	• Debljina: 0,34 mm • prirodni kaučuk lepilo	• +5 °C / +40 °C
	Obostrano lepljiva zaštitna traka KIP 310 PREMIUM Duo	25 mm 35 mm	Z31025 Z31035	Obostrano lepljiva traka	• Zidarski i gipsarski radovi. Idealno za prozore i vrata	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• UV otpornost do 6 nedelja u unutrašnjem i spoljašnjem prostoru	Oprez s istrošenim PVC podlogama	• Prianjanje na čelik: 3,5 N / 10 mm • otpornost na rastezanje: 200 % • otpornost na paranje: 30 N / 10 mm	• Debljina: 0,10 mm • akrilat lepilo	• +5 °C do +40 °C
	Obostrano lepljiva zaštitna traka KIP 3810 STANDARD Duo	25 mm	Z31025K	Obostrano lepljiva traka	• Zidarski, ukrasni, molerski i zaštita zgrada	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• UV otpornost do 3 nedelje u unutrašnjem i spoljašnjem prostoru	Oprez s istrošenim PVC podlogama	• Prianjanje na čelik: 1,6 N / 10 mm • otpornost na rastezanje: 220 % • otpornost na paranje: 24 N / 10 mm	• Debljina: 0,15 mm • akrilat lepilo	• +5 °C do +30 °C
	Traka za pakovanje smeđa	50 mm	Z347001	Traka za pakovanje	• Traka za pakovanje - idealno za lepljenje laganih kartonskih kutija	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• Vrlo visoko početno prianjanje	Osetljiva na vlagu	• Otpornost na rastezanje: 116 % • otpornost na paranje: 39 N/cm • prianjanje: 2 N/cm	• Debljina: 46 my • kaučuk lepilo	• Nema informacija od proizvođača, preporuka: testiranje
	Zaštitna traka PP LORENCIC plava	48 mm	ZOPP4866LO	Traka za pakovanje	• Idealno za lepljenje zvučne izolacije. Traka za pakovanje/ lepljenje u unutrašnjem prostoru	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• Lako se odmotava	Izbjegavati vlagu i direktnu sunčevu svetlost	• Prianjanje na čelik: 2,2 N / 10 mm • otpornost na paranje: 40 N / 10 mm	• Debljina: 48 my • akrilat lepilo na vodenoj bazi	• Nema informacija od proizvođača, preporuka: testiranje
	Zaštitna traka za brtvljenje Gerband 186	50 mm	Z018600	Brtvena traka	• Lepljenje parnih brana, PE-priključaka, kraft papira, aluminijski priključci kao i drvenih ploča	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• Nepropusna za vetar, visoka lepljivost, vodoodbojna površina	Ograničena otpornost na UV zračenja. Preporuka testiranje	• Lepljivost: >= 40 N / 25 mm • otpornost na paranje: > 150 N / 25 mm	• Debljina: 0,35 mm • poliakrilat lepilo	• -40 °C do +80 °C

Informacije podložne promenama. Ispitivanje podloge/probno lepljenje mora se provesti pre primene! Ne odgovaramo za ostatke lepljenja!

	Opis proizvoda	Dostupne širine	Lorencic šifra proizvoda	Pozicioniranje (vrsta trake)	Primena	Mjesto primene	Svojstvo proizvoda	Neprikladno za (materijal/površine)	Lepljivost, otpornost na paranje/rastezanje	Podloga i debljina/vrsta lepila	Otpornost na temperaturu
	PE zaštitna traka za brtvljenje Gerband 586	50 mm	Z058600	Brtvena traka	• Lepljenje paronepropusnih folija	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• Nepropusna za vetar, visoka lepljivost, vodoodbojna površina	Izlazeći materijali (npr. Hexanal kod OSB ploča) mogu narušiti prijanjanje	• Lepljivost: ≥ 30 N / 25 mm • otpornost na paranje: ≥ 450 N / 25 mm • otpornost na rastezanje: 20 %	• Debljina: 0,34 mm • poliakrilat lepilo	• -40 °C do +80 °C
	Zaštitna butilna brtvena traka T-REX® WATERPROOF transparent	50 mm	Z82710	Brtvena traka	• Vodootporni popravci u zatvorenom i na otvorenom, zadržavanje curenja vode u nuždi, kao što je cev koja curi	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• Lepi čak i pod vodom, izuzetno otporna na temperaturu i UV otporna	Radovi prekrivanja i zaštite	• Otpornost na paranje: 26 N / 10 mm • otpornost na rastezanje: 700 % • lepljivost: 34,6 N / 10 mm čelik	• Debljina: 0,70 mm • poliakrilat lepilo	• -55 °C do +90 °C
	Zaštitna traka Gerband 970 akrilat	25 mm 50 mm	Z097025 Z097050	Brtvena traka	• Lepljenje preklapanja podkrovnih membrana, za lepljenje filmova PE/parne barijere, kao i za samolepljivu završnu obradu i laminiranje materijala u obliku mreže	Unutrašnji prostor 	• Idealna za lepljenje hrpavih, strukturiranih kao i nepolarnih materijala. Za nepropusno lepljenje preklopa i prodiranja paronepropusnih folija	Spoljašnje područje - nije UV stabilno	• Lepljivost: ≥ 25 N / 25 mm	• Debljina: 0,25 mm • poliakrilat lepilo	• -30 °C / +100 °C • kratkoročno do +120 °C otporno
	Zaštitna traka Gerband 613 butil	50 mm 100 mm	Z0613050 Z0613100	Brtvena traka	• Samolepljiva završna obrada i laminiranje materijala u obliku mreže	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• Vodootporna butilna brtvena traka vrlo visoke površinske lepljivosti. Vrlo visoka otpornost na starenje, na vlagu, hladno zavarivanje, brtvi pouzdano pod opterećenjem od topline, hladnoće, kiše ili snega.	Lepljenje s mehaničkim naprezanjima. Nije otporan na ulja i organska otapala.	• Otpornost na paranje: > 100 N / 25 mm • otpornost na rastezanje: > 50 % • čvrstoća: > 20 N / 25 mm	• Debljina: 1,2 mm • butil kaučuk brtveno lepilo	• -30 °C / +80 °C
	Zaštitna traka Gerband 705 aluminijska	50 mm 100 mm	Z705100 Z70550	Aluminijska lepljiva traka	• Za lijepljenje pod visokim temperaturnim opterećenjima, kao i za oblaganje, izolaciju i hidroizolaciju. Oblaganje izolacijskih materijala kao što su staklena vuna, kamena vuna, filc i pjena u tehnologiji klimatizacije, ventilacije i grijanja. • Brtvljenje i lepljenje aluminijskih laminiranih mineralnih izolacionih materijala.	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• Optimalna za lijepljenje izolacijskih materijala, nezapaljiva, odlična otpornost na starenje; čvrstoća lijepljenja s vremenom se povećava	Malter, beton, PVC, peščane podloge itd.	• Otpornost na paranje: > 30 N / 25 mm • otpornost na paranje na rastezanje: $> 5\%$, lepljivost: > 15 N / 25 mm	• Debljina: 0,065 mm • poliakrilat lepilo	• -40 °C / +140 °C • kratkoročno vatrootporno do +180 °C
	Zaštitna traka Gerband 700 polipropilen	50 mm	Z70050	PP lepljiva traka	• Oblaganje izolacionih materijala kao i u tehnologiji klimatizacije, ventilacije i grijanja.	Unutrašnji & spoljašnji prostor 	• Visoka otpornost na starenje	Malter, beton, PVC, peščane, nenosive podloge itd.	• Otpornost na paranje: > 85 N / 25 mm • otpornost na paranje na rastezanje: 90-120 %, lepljivost: > 6 N / 25 mm	• Debljina: 0,055 mm • poliakrilat lepilo	• -40 °C / +90 °C



KONTAKT

Hrvatska

Glavno sjedište Zagreb

Lorenčić-Croatia d.o.o.
Bani 96 - Buzin
10010 Zagreb

Tel.: +385 1 6608 210
Fax: +385 1 6608 212
zagreb@lorencic.hr

www.lorencic.hr

Solin

Lorenčić-Croatia d.o.o.
Zoranićeva 1a
21210 Solin

Tel.: +385 21 797 720
Fax: +385 21 797 719
solin@lorencic.hr

Rijeka

Lorenčić-Croatia d.o.o.
Marinići 177 (Poslovna zona Viškovo)
51216 Viškovo

Tel.: +385 51 682 262
Fax: +385 51 682 292
rijeka@lorencic.hr

Srbija

Centrala Beograd

Lorencic d.o.o.
Batajnički drum b.b. X-deo
11080 Beograd (Zemun)

Tel.: +381 11 414 23 22
+381 11 414 23 23
+381 11 414 23 25
Fax: +381 11 414 23 24
beograd@lorencic.rs

www.lorencic.rs

Bosna i Hercegovina

Glavno sjedište Sarajevo

Lorencic d.o.o.
Osik 2b
71210 Ilidža

Tel.: +387 33 460 718
Fax: +387 33 460 028
sarajevo@lorencic.com

www.lorencicsarajevo.ba