

Usporivač sušenja LORENCIC



LORENCIC usporivač sušenja sprečava opasno isušivanje žbuke kod jako upijajućih podloga. Koncentrat se razrijeđuje vodom, te se postupkom mazanja ili brizganjem, ovisno o upojnosti podloge koristi prema sljedećoj tabeli. Podloga: opeka: a) jaka upojnost: - unutarinja žbuka: 1:4 - 1:6, - vanjska žbuka: vlažno/hladno vrijeme: 1:7, suho/toplo vrijeme: 1:5. b) manja upojnost: - unutarinja žbuka: 1:6 - 1:8, - vanjska žbuka: suho/toplo vrijeme: 1:6 - 1:8. Podloga: vapnenopješčani kamen: - unutarinja žbuka: 1:6 - 1:8. Podloga: plinobeton: - unutarinja žbuka: 1:6, - vanjska žbuka: vlažno/hladno vrijeme: 1:10, suho/toplo vrijeme: 1:10. Primjena: Ne stvara filmove. Prikladno za unutarnju i vanjsku uporabu. Potrošnja: 30-60g/m² (koncentrat). Poželjnu mješavinu preporučamo prvo

isprobati na gradilištu. Prije same obrade obratiti pozornost na važeći tehnički list. Skladištenje: bez smrzavanja ispod +30°C. Zaštititi od direktne sunčeve svjetlosti. LORENCIC usporivač sušenja može se skladištiti 16 mjeseci u zatvorenom originalnom pakiranju i zaštićeno od smrzavanja.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z335LO	Usporivač sušenja 25kg/Kan. 28Kan./pal. ***opasnost od smrzavanja od0°C***	KAN

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at