

Pištoljska pjena B1 LORENCIC LO-EPS-FILLING-FOAM 1K



Pištoljska pjena B1 LO-EPS-FILLING FOAM 1K je dugotrajna 1K-poliuretanska izolacijska i montažna pjena. Pjena je prikladna za ispunjavanje fuga, rupa i pukotina u sistemu toplinske izolacije. Stvrdnuta pjena je dobar toplinski i zvučni izolator, te posjeduje odlično svojstvo snažne ljepljivosti na betonu, zidu, kamenu, žbuci, vlaknastom cementu, drvetu, metalu i mnogo ostalih materijala kao što su stiropor, PU tvrda pjena i tvrdi PVC. Ne prianja na teflonu, polietilenu i silikonima. Stvrdnuta pjena osjetljiva je na UV zrake i izravno sunčevo svjetlo. Pjena je postojana na uobičajene građevinska kemijska opterećenja i stabilan formom. Podloge prije nanošenja moraju biti očišćene od prašine, sitnih čestica i ulja. Temperatura doze tijekom obrade mora bit između +5°C do +25°C. Rok valjanosti 15

mjeseci od datuma proizvodnje. Doza se mora skladištiti i transportirati u okomitom položaju. Čuvati na hladnom i suhom mjestu. Temperatura skladišta: +5°C do +30°C. Aerosolna boca se ne smije pohraniti na temperaturama višim od +50°C ili na direktnom sunčevom svjetlu. Prije korištenja zaštititi potrebne površine (prozorske klupčice, prozori, podovi itd.). Ostaci pjene se moraju odmah odstraniti čistačem za pjenu. Stvrdnuta pjena može se odstraniti samo mehaničkim putem. Tehnički podaci: - klasa zapaljivosti B prema DIN4102-1, - oslobođena masa: cca. 48 litara, - temeperatura obrade: +5°C do +30°C, - vrijeme do ljepljivosti: 6 – 10 min, - vrijeme rezanja nakon cca. 30 minuta, - gustoća 15 – 19 kg/m³, - toplinska vodljivost 0,033 W (mK), - ekspanzija volumena do 50%, - indeks prigušivanja zvka 62 dB.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZKR221GLO	=§= Pištoljska pjena B1 LO-EPS-FILLING-FOAM 1K 750ml 12kom/kart 70kart/pal	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at