

Bitumenska izolacija LORENCIC LO- Bitumen 2K PS



Dvokomponentna bitumenska hidroizolacija (KMB) za izradu trajne i fleksibilne izolacije građevina na području zemlje. Proizvod je primeren za upotrebu na vodoravnim i vertikalnim površinama, lepi izolacione ploče na betonu, zidovima i stvrdnutim debelim slojevima, bez otapala i ne šteti okolini. LO bitumenska izoalcija 2K PS sastoji se od bitumenske emulzije i reakcijskog praha čija hemijska reakcija nakon mešanja uzrokuje bržu otpornost na kišu i sami proces sušenja. Nakon sušenja dobije se čvrsti, ali fleksibilni i vodootporni temeljni sloj. Pastoznost i čvrstoća materijala omogućuje nanošenje u debelom sloju odjednom. Sloj je fleksibilan i otporan na sve agresivne i postojeće materijale u prirodnim podovima. LO

bitumenska izloacija 2K PS ispitana je za izolaciju u skladu sa dela 4, 5 i 6 aktualnog DIN 18195 te prema važećim "načelima za izdavanje građevinskih ispitivanja za...bitumenske izolacije" Tehnički podaci: - potrošnja: DIN 18195-4, -5 cca. 4,5-5,0l po m², mokra debljina sloja 4,5-5,0mm, suva debljina sloja 3,2-3,6mm, DIN 18195-6: cca. 6,0-6,5l po m², mokra debljina sloja 6,0-6,5mm, suva debljina sloja 4,3-4,6mm, lepljenje stiropor ploča: cca. 2l/m². - temperatura pri obradi (okolina i podloga) ne ispod +5°C i ne preko +35°C. - vrijeme obrade pri 20°C cca. 1,5 sati. - otpornost na temperature: 100°C prema AIB i DIN 52 123. - vreme sušenja: 2 do više dana u zavisnosti od vlažnosti vazduha, temperaturi, debljini sloja i podloge. - skladištenje: zaštititi od smrzavanja, u originalnoj ambalaži može se skladištiti najmanje 6 meseci.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z50127271LO	Bitumen-zaptivni premaz LO-Bitumen 2K PS 30l/kanta 18kanti/Paleta	KUE

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at